

Cobaltherme 21

AWS A5.21: ERCoCr-E

Composição:

Ligas	Composição Química Nominal (wt%)								
	Co	Cr	W	C	Fe	Si	Ni	Outros	Dureza HRC
Nº21	Bal	27	-	0,25	<2	<1	<2,5	Mo:5	45(T) 33(D) 30(P)

Aplicações:

Ligas	Usos e Aplicações						
	Desgaste Metal contra Metal	Impacto	Erosão	Corrosão	Abrasão a Frio	Abrasão a Quente	Aplicações
Nº6	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Válvulas, moldes para trabalhar a quente

Tamanhos Disponíveis:

Nº1	Diâmetros (mm)				
	2,4	3,2	4	4,8	6,4