

Cobaltherme 6

AWS A5.13: ECoCr-A

Composição:

Ligas	Composição Química Nominal (wt%)								
	Co	Cr	W	C	Fe	Si	Ni	Outros	Dureza HRC
Nº6	Bal	28	4	1	<3	<2	<3	-	44(G) 37(D) 43(T) 40(P)

Aplicações:

Ligas	Usos e Aplicações						
	Desgaste Metal contra Metal	Impacto	Erosão	Corrosão	Abrasão a Frio	Abrasão a Quente	Aplicações
Nº6	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Válvulas de exaustão de combustão interna, válvulas de alta pressão e alta temperatura

Tamanhos Disponíveis:

Nº1	Diâmetros (mm)				
	2,4	3,2	4	4,8	6,4