

Cobaltherme 1 ST

Composição:

Ligas	Composição Química Nominal (wt%)								
	Co	Cr	W	C	Fe	Si	Ni	Outros	Dureza HRC
N°1	Bal	30	12	2,5	<3	<2	<3	-	54(G) 46(D) 53(T) 54(P)

Aplicações:

Ligas	Usos e Aplicações						
	Desgaste Metal contra Metal	Impacto	Erosão	Corrosão	Abrasão a Frio	Abrasão a Quente	Aplicações
N°1	Excelente	Não recomendado	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Lâmina de parafuso, triturador, misturador, lâmina de serra